

KARTA TECHNICZNA WYROBU

BETON B25 MB

Sucha mieszanka betonowa po rozrobieniu wodą przeznaczona do wykonywania prac naprawczych, podkładów pod posadzki oraz elementów betonowych nie spełniających funkcji nośnych. Nadaje się do obróbki w betoniarce lub mieszance przepływowej.

Czas mieszania: 3-5 minut.

Zużycie wody: ok. 2,5l na 25kg na worek.

Zalecany do drobnych prac betoniarskich elementów budowlanych i małej architektury.

W przypadku stosowania jako wylewka betonowa związana z podłożem lub izolacji termicznej zakres grubości: 2,5 - 8,0cm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: podłoże powinno być zwarte i pozbawione zanieczyszczeń. Luźne fragmenty należy usunąć a powierzchnię zamieść. Podłoże obficie zmoczyć wodą. W przypadku mocno pylącego podłoża użyć środka gruntującego.

OPAKOWANIE: worki papierowe 25kg, paleta 1200kg (48szt. x 25kg).

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią.

Okres przydatności do użycia wynosi: 8 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C,

Proporcje mieszania z wodą: ok. 2,5 litrów wody na 25kg suchej mieszanki,

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C),

Maksymalne uziarnienie 4mm. Zużycie: ok. 20kg/m² na 10mm grubości warstwy zaprawy.

UWAGA!



Produkt zawiera cement portlandzki. Należy chronić oczy, skórę i błony śluzowe. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza. Stosować odpowiednie ubranie i rękawice ochronne. Szczegóły postępowania z wyrobem zawarte są w karcie charakterystyki wyrobu niebezpiecznego. Zawartość chromu (VI) poniżej 0,0002%.

Informacje tu zawarte stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

