

BŁYSKAWICZNY BARDZO MOCNY BETON B40

Sucha mieszanka bardzo mocnego i błyskawicznego betonu produkowana jest z cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących

ZASTOSOWANIE:

1. Doskonały do błyskawicznego montażu słupków ogrodzeniowych bez konieczności użycia narzędzi. Wykopać otwór pod słupek. Słupek zamocować stabilnie pionowo w otworze. Dołek zwilżyć wodą, następnie zamiennie kilkakrotnie sypać zawartość worka i zraszać wodą np. z konewki. Zalecana ilość użytej wody 2,5l do 4l na 25kg betonu. Worek wystarcza na dołek w wymiarach około 20x30cm. Ten sposób wykonywania betonu nie gwarantuje uzyskania deklarowanych wytrzymałości.

2. Do błyskawicznego montażu niewielkich elementów w domu i ogrodzie bez szczególnych wymagań konstrukcyjnych takich jak montaż krawężników drogowych, trawnikowych, studzienek kanalizacyjnych, słupów ogrodzeniowych, altan, masztów, suszarek do ubrań, ławek, pergoli, znaków informacyjnych i drogowych.

3. Do wykonywania bardzo szybko wiążących i bardzo mocnych posadzek np. w kotłowniach, garażach, podjazdach oraz podkładów pod posadzki z płytek, paneli, wykładzin itp. Czas mieszania minimum 5 minut. Ilość wody regulować w zależności od zastosowania. Pamiętając, że zastosowanie niewłaściwej ilości wody obniża wytrzymałość betonu i zwiększa skurcze zaprawy.

- związanych z betonem grubość 20-90mm,
- z ogrzewaniem podłogowym 60-90mm w tym co najmniej 35 mm nad rurkami,
- na wełnie mineralnej, styropianie, papie i folii 50-90mm.

Przygotowanie przy zespoleniu z podłożem:

Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, wolne od warstw osłabiających przyczepność. Czyste, suche i niezamrożone podłoże należy zagruntować na 24h przed wykonaniem posadzki.

Przygotowanie betonu:

Przygotować porcję, która zostanie użyta w ciągu 30 minut. Mieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania właściwej konsystencji i bez grudek. Do zawartości worka dodać odpowiednią ilość wody regulować w zależności od warunków pogodowych a przede wszystkim od zastosowania od 2,75 –3,25l czystej wody. Stosowanie niewłaściwej ilości wody obniża wytrzymałość betonu i zwiększa skurcze zaprawy.



WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:

- Beton ściągać łątą przesuwną po ustawionych i wypoziomowanych wcześniej prowadnicach,
- Kolejne porcje materiału układać bardzo szybko by mogły połączyć się ze sobą,
- Wykonać w posadzce nacięcia przeciw skurczowe i dylatacje,
- Wykonaną posadzkę przez minimum 3 dni należy chronić przed gwałtownym wyschnięciem, stosując skropienie wodą i przykrycie folią,
- Nie przyspieszać przez podgrzewanie. W trakcie wykonywania prac i 7 dni po - temperatura od +5C do +25C. Niska temperatura oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu mogą wydłużyć czas wysychania podkładu,
- Możliwość wchodzenia już po 6 godzinach. Przyspiesza prace betoniarskie, mrozoodporny. Narzędzia czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OPAKOWANIE: worki papierowe 25kg, paleta 1200kg (48szt. x 25kg).

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią.

SKŁADOWANIE: 6 miesięcy w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu od daty produkcji umieszczonym na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE: maksymalna grubość ziarna 5mm.

UWAGA!

Informacje tu zawarte stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

